

B KOLIT®

ç mekanlarda alçı, emici yüzey ve duvarlar için kul lanıma hazır akrilik esaslı seramik yapı tırıcıdır.

Tanımı

Bikolit®, fayans ve seramiklerin emici yüzeylere yapıştırıl masında kullanılan; hazır, kolay uygulanan, akrilik disper siyon esaslı yapıştırıcıdır.

Kullanım Yerleri

İç mekanlarda seramik ve fayansların, banyo, mutfak gibi ıslak hacimlerde, alçı-kartonplak, alçı-elyaf, sunta ve alçı- sıvalı duvarlara, ısı yalıtım levhaları üzerine seramik yapı ştırılmasında mükemmel sonuç verir.

Özellikleri

- Kullanıma hazırdır
- İşleme süresi uzundur
- Esnek yapıştırma tabakası sağlar
- Kokusuzdur
- Düşey uygulamalarda sarkma yapmaz
- Nemden etkilenmez
- DIN-EN 1322 standartlarına uygundur

Teknik Özellikleri

Uygulanacak Zemin Sıcaklığı	+5 - +25°C
Servis Sıcaklığı	-10 - +60°C
Açık Bırakma Süresi	20 dakika
Nihai Mukavemet	14 - 21 gün
Yoğunluk	1,7 kg/Lt
Renk	Beyaz
Kayma (mm)	Yok
Yayıma Alanı	Minimum %90
Yukarıdaki de erler +23 oC ve %50 nispi nem için verilmi tir.	

Uygulama

Yüzey Hazırlı ı

Uygulama yüzeyi sağlam, taşıyıcı, tozsuz ve kuru olmalı dır. Yüzeydeki her türlü yağ ve parafin kalıntıları iyice temizlenmelidir.

Uygulama Yöntemi

Bikolit®, yüzeye, malanın düz tarafıyla ince bir tabaka ha linde uygulanır. Açık bırakma süresi olan 20 dakika içinde kaplanabilecek büyüklükteki alana, Bikolit®, malanın dışı

tarafıyla, tüm yüzeyde aynı kalınlık elde edilecek biçimde tek yönde çekilir. Seramikleri yerleştirirken tam anlamıyla yapıştırma tabakasına temas etmesini sağlamak amacıyla, seramikler yapıştırma tabakası içinde yüzdürülür. En az 3 mm derz aralığı bırakılarak uygulama tamamlanır. Seçilen derz aralıklarının doldurulması için Beyaz-Gri Fuga®, veya Fleksfuga® kullanılmalıdır. Fuga uygulamasına, seramik uygulamasından yaklaşık 3 - 4 gün sonra geçilebilir.

Tavsiye Edilen Derz Geni li i

15 x 15 cm'ye kadar	2 - 5 mm
24 x 11,5 cm üstü	4 - 6 mm

Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

- Bikolit® yapıştırma tabakası 3 mm'yi geçmemelidir.
- Zemin sıcaklığının +5°C'nin altında olduğu durumlarda çalışma ortamı ısıtılmalıdır.
- 23°C ve %50 bağıl nem'de uygulanan Bikolit® yapıştırıcı, son mukavemetine yaklaşık olarak 14 - 24 gün sonra ula şır. Düşük sıcaklıklarda bu sürenin uzaması kaçınılmazdır.
- Zemin uygulamalarında Seryap Harcı® 130-132 ya da Fleksmörtel® kullanılması önerilir.
- Bikolit®, yüzme havuzu, su depoları ve dış cephede kulla nılmamalıdır.

Aletlerin Temizlenmesi

Uygulamadan sonra kullanılan aletler hemen temizlenme lidir.

Sarfiyat

- 1 mm kalınlık için yaklaşık 1,7 kg/m²
- 3 mm'den fazla kalınlık yapılmaması tavsiye edilir.

Ambalaj

5 kg ve 15 kg'lık teneke ambalajlarda.

Depolama

Kapalı ve direkt güneş ışığından uzak, serin ortamlarda depolanmalıdır. Düzgün depolama koşullarında, raf ömrü üretim tarihinden itibaren 12 aydır. - 10°C'nin altındaki sıcaklıklarda donar. Donmuş malzeme sıcak ortamda çö zülmeye bırakılmalı ve kullanılmadan önce iyice karıştırıl malıdır.

Not Ürünlerin nasıl kullanılacağına dair verilen yazılı ve sözlü teknik bilgiler, mümkün olan en iyi bilimsel ve pratik bilgilerimize dayanmaktadır. Ürünlerimiz kullanılarak yapılan işlerin nihai sonuçları ile ilgili hiçbir garanti ve açık veya kesin bir sorumluluk kabul edilemez. İş sahibi, temsilcisi veya müteahhit, ürünlerimizin kendi maksatlarına uygun olup olmadığını kontrol etmektен sorumludur.

YAPKIM YAPI KİMYA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

İstanbul Merkez Gür İş Merkezi Değirmen Yolu Sk. No: 21 Kat: 6-7-8 81120 İçerenköy
Tel: (0 216) 575 26 42 pbx • Faks: (0 216) 575 78 14 (4 hat)

Ankara Yıldızevler Mh. 91. Sk. 4. Cd. No: 9/9 Kat: 3 Çankaya • Tel: (0 312) 441 42 43 • Faks: (0 312) 441 43 03
zmir 1202/1 Sk. No: 60/310 35110 Yenişehir • Tel: (0 232) 469 95 27 - 469 95 28 • Faks: (0 232) 469 95 29

Antalya Tahlıl Pazarı Mh. Adnan Menderes Bulvarı Yüce-3 Apt. No: 33 K: 3 D. No: 6 07310
Tel: (0 242) 243 28 82 • Faks: (0 242) 242 31 31

Bursa Fomara Meydanı Muti İş Merkezi Kat: 4 Büro No: 38 16050 • Tel: (0 224) 225 14 98 • Faks: (0 224) 225 14 99

Diyarbakır Tel-Faks: (0 412) 252 16 04

Karadeniz PK 262 61035 • Tel-Faks: (0 462) 221 05 04

Adana PK 1218 01122 Cemalşarşı • Tel: (0 322) 248 48 83

e-mail: yks-yapkim@yks-yapkim.com • **internet:** <http://www.yks-yapkim.com> • <http://www.degussa.com>