



The Chemical Company

MasterTop® BC 361 N

Solventsiz, UV Dayanımlı Self Poliüretan Esaslı, İki Bileşenli, Levelling Kaplama

Tanımı

MasterTop® BC 361 N, poliüretan esaslı, iki bileşenli, solventsiz, parlak, UV dayanımlı, self levelling zemin kaplama malzemesidir. **MasterTop® BC 361 N**, alifatik izosiyanat içerir, alifatik yapısından dolayı UV altında rengi sararmaz. Dekoratif renkli kaplamalarda veya çok renkli uygulamalarda, renkler birbirine karışmaz.

Kullanım Yerleri

MasterTop® BC 361 N, **MasterTop® 1326** dekoratif poliüretan zemin kaplama sisteminin ana kaplama malzemesidir.

- Butiklerde,
- Diskoteklerde,
- Bar ve restoranlarda,
- Çocuk oyun alanlarında,

- Toplantı alanlarında,
- Ofislerde,
- Alışveriş merkezlerinde kullanılır.

Avantajları

- Kolay uygulanır.
- Aderansı mükemmeldir.
- UV dayanımlıdır, sararma yapmaz.
- Mikrop oluşumuna izin vermeyen yüzey yapısı vardır.
- Hijyenik ortamlar yaratmak için kolay temizlenir.
- Çatlak örtme yeteneğine sahiptir.
- Esnektir.
- Yüksek derecede yürüme konforu sağlar.
- Ses emer.
- Mekanik dayanımları yüksektir.
- Temizliği ve bakımı kolaydır.
- Renkler birbirine karışmaz.

Teknik Özellikleri

MasterTop® BC 361 N Bileşen A	Poliüretan Reçine
MasterTop® BC 361 N Bileşen B	Poliüretan Sertleştirici
Renk	Çeşitli RAL renklerinde
Karışım Yoğunluğu	1,38 kg/lt
Viskozite	5000 mPa.s
Shore A Sertliği (7 gün)	84
Çekme Dayanımı (DIN 53504)	4,4 N/mm ²
Kopma Dayanımı (DIN 53504)	14 N/mm ²
Kopmada Uzama (DIN 53504)	% 155
Uygulanacak Zeminin Sıcaklığı	+8°C +30°C
Kullanma Süresi	30 dakika
Yeniden Kaplanabilir Süresi +20°C	Min. 10 saat Maks. 2 gün
Tam Kürlenme Süresi	7 gün

Yukarıdaki değerler +23°C'de ve %50 bağıl nem için verilmiştir. Yüksek sıcaklıklar süreleri kısaltır, düşük sıcaklıklar süreleri uzatır.



The Chemical Company

MasterTop® BC 361 N

Uygulama Prosedürü

Yüzey Hazırlığı

Uygulama yapılacak zeminler önceden uygun **MasterTop®** astar ile astarlanmış olmalı, kaplama yeniden kaplanabilme süresi içerisinde uygulanmalıdır.

Ürünün uygulanacağı beton zeminler, tip C25 ya da minimum 350 doz kalitede ve en az 3 haftalık olmalıdır. Yüzey hazırlığından sonra, zemin betonunun mukavemeti minimum 1,5 N/ mm² olmalıdır. Zemin betonunun nem oranı %4'ü geçmemelidir (CM aleti ile ölçülmüş). Gerekirse bir nem geçirimsiz tabaka uygulanmalıdır. Zemin sıcaklığı minimum +8°C'de sabit kalmalı ve şebnem noktasının en az +3°C üzerinde olmasına dikkat edilmelidir.

Tüm yüzeyler, sağlam, taşıyıcı, tozsuz, kuru ve temiz olmalıdır. Yüzey, aderansı zayıflatacak her türlü yağ, gres, pas ve parafin kalıntılarından arındırılmalıdır. Yağ emmiş yüzeylerde oluşan köpük tabakası blastrack veya rotatiger yardımı ile alınmalı, oluşan toz tabakası endüstriyel süpürgeler ile süpürülmelidir. Yağlı yüzeyler tedarikçinin talimatları doğrultusunda kimyasal temizlik deterjanı ile temizlenmelidir. En son olarak, beton yüzey su jeti yardımı ile temizlenmeli ve fazla su ıslak/kuru vakumlu süpürge ile alınmalıdır.

Karıştırma

MasterTop® BC 361 N karışım oranına göre kullanıma hazır setler halinde temin edilmektedir. Karışıma başlamadan önce malzeme sıcaklıklarının +15°C-+25°C arasında olduğundan emin olunmalıdır. **MasterTop® BC 361 N** A bileşeni pigment içerir. Homojen renk elde edinceye kadar A bileşeni, epoksi/poliüretan reçine karıştırma ucu takılmış 300 - 400 devir/dak.'lık mekanik karıştırıcı ile 314 dakika, içerisinde

hava sürüklenmeden iyice karıştırılmalıdır. Daha sonra B bileşeninin tamamı A bileşeni içerisine boşaltılmalı ve B bileşeninin kabında malzeme kalmadığından emin olunmalıdır. **MasterTop® BC 361 N** A+B homojen bir karışım elde edilmeye kadar en az 3 dakika karıştırılmalıdır. A kabının kenarında ve tabanındaki malzeme iyice karıştırılmalıdır. İlk karıştırma kabındaki malzeme, temiz bir kabin içerisine alınarak bir süre dinlendirilmeli ve yaklaşık 1 dakika tekrar karıştırılmalıdır.

Karışım Oranları

MasterTop® BC 361 N	Bileşen A	Bileşen B
Karışım Miktarı	10 kg	3 kg
Karışım Yoğunluğu	1,38 kg/ltr	

Uygulama Metodu

MasterTop® BC 361 N istenilen kalınlık elde edilecek şekilde dişli mala yardımı ile uygulanmalıdır. Dekoratif kaplamalar yapılırken, **MasterTop® BC 361 N** dökülerek uygulanabilir. Kirpi rulo ile havasının alınmasına gerek yoktur.

Sarfiyat

MasterTop® BC 361 N, MasterTop® 1326 ve **MasterTop® 1326 JH** kaplama sistemlerinin ana kaplama malzemesidir. Sistem içerisindeki kullanımına göre sarfiyatı değişiklik gösterir. Sarfiyat için sistem çözümleri incelenmelidir.

Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

- Aşırı sıcak, yağışlı veya rüzgarlı havalarda veya ortam ve yüzey sıcaklığı +10°C'nin altında ya da +30°C'nin üzerinde ise uygulama yapılmamalıdır.
- Uygun sıcaklıklarda yapılacak uygulamalarda, kullanılacak malzemeler, 1-2 gün önceden uygulama alanına getirilip depolanmalı ve



The Chemical Company

MasterTop® BC 361 N

- ortam şartlarına uyum sağlaması sağlanmalıdır.
- Aşırı soğuk havalarda yapılacak uygulamalarda, ısıtıcılar yardımı ile ortam ve zemin sıcaklığının artırılması sağlanmalı, malzemenin işlenebilirliğinin artırılması için ambalajlar +20-+25°C'de şartlandırılarak kullanıma hazır hale getirilmelidir.
 - Epoksi ve poliüretan esaslı zemin sistemleri, uzman uygulamacılar tarafından uygulanmalıdır.
 - Reçine esaslı sistemlerin çalışma ve reaksiyon süreleri, ortam ve zemin sıcaklığından ve havadaki bağıl nemden etkilenir. Düşük sıcaklıklarda kimyasal reaksiyon yavaşlar, bu da kullanma süresini, üzerinin kaplanabilme süresini ve çalışma zamanını uzatır. Aynı zamanda viskozite yükseldiğinden sarfiyat artar. Yüksek sıcaklıklar, kimyasal reaksiyonu artırır ve yukarıda belirtilen zamanlar buna bağlı olarak kısılır. Malzemenin tamamının kürünü tamamlaması için ortam ve zemin sıcaklığı, izin verilen minimum sıcaklığın altına düşmemelidir. Kaplamanın tamamlanmasından sonra, kaplama en az 24 saat direkt su temasından korunmalıdır. Eğer bir su teması olursa, bu kaplama üzerinde karbonatlaşma ve yumuşama yaratacak ve bu da, kaplamanın özelliklerini yitirmesine neden olacaktır. Böyle bir durum karşısında kaplamanın tamamı zeminden kaldırılmalı ve yenilenmelidir.
 - **MasterTop® BC 361 N** kullanıma hazır setler halinde üretilmiştir. Uygulama esnasında karışım içerisine solvent vs katılmamalıdır.
 - Karıştırma, epoksi/poliüretan karıştırma ucu takılmış 300-400 devir/dak.'lık mekanik karıştırıcı ile yapılmalıdır.
 - EL İLE KARIŞTIRMA YAPILMAMALIDIR.
 - İlk karıştırma yapıldıktan sonra, karışım mutlaka temiz bir kaba alınmalı ve tekrar karıştırılmalıdır. Malzeme ilk karıştırma kabından dökülerek kullanıldığı takdirde, yüzeyde reaksiyona girmemiş serbest bileşenler sertleşmeden kalacaktır.

- Kullanılmış ambalajlar birbirinin içerisine geçirilerek yapışması sağlanmalı ve ambalajların tekrar kullanımı engellenmelidir.

Aletlerin Temizlenmesi

Kullanılan aletler uygulamadan hemen sonra solvent ile temizlenmelidir. **MasterTop® BC 361 N** sertleştikten sonra yüzeyden ancak mekanik yöntemler ile temizlenebilir.

Ambalaj

13 kg set
Bileşen A: 10 kg teneke kutu
Bileşen B: 3 kg teneke kutu

Depolama

Açılmamış orijinal ambalajında, serin ve kuru ortamda, dondan korunarak depolanmalıdır. Kısa süreli depolamalarda, en fazla 3 palet üst üste konulmalı ve ilk giren ilk çıkar sistemi ile sevkiyat yapılmalıdır. Uzun süreli depolamalarda ise paletler üst üste konulmamalıdır.

Raf Ömrü

Uygun depolama koşullarında üretim tarihinden itibaren 12 aydır. Açılmış ambalajlar uygun depolama koşullarında saklanarak 1 hafta içinde kullanılmalıdır.

Güvenlik Önlemleri

Uygulama esnasında, İş ve İşçi Sağlığı kurallarına uygun iş elbisesi, koruyucu eldiven, gözlük ve maske kullanılmalıdır. Kürlenmemiş malzemelerin tahriş edici etkilerinden dolayı, bileşenler cilde ve göze temas ettirilmemeli, temas etmesi halinde hemen bol su ve sabunla yıkanmalı, yutulması durumunda acilen doktora başvurulmalıdır. Uygulama alanlarına yiyecek ve



The Chemical Company

MasterTop® BC 361 N

iecek malzemeleri sokulmamalıdır. ocukların erişemeyeceđi yerlerde depolanmalıdır. Ayrıntılı bilgi iin Gvenlik Bilgi Formu'na (Material Safety Data Sheet) bakılmalıdır.

Sorumluluk

Bu teknik dokmanda yer alan veriler, bilimsel ve pratik bilgilerimize dayanmaktadır. **BASF Yapı Kimyasalları Sanayi A.Ő.** sadece rnn kalitesinden sorumludur. rnn nerede ve nasıl kullanılacağı ile ilgili yazılı neriler dıŐındaki ve/veya hatalı kullanımlardan dolayı oluŐabilecek sonulardan **BASF Yapı Kimyasalları Sanayi A.Ő.** sorumlu tutulamaz. Bu teknik dokman, yenisi basılıncaya kadar geerli olup eski basımları hkmsz kılar (08/2013).